



PETROLIMEX

Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PLC GREASE L-EP

Mỡ chịu áp gốc Lithium

MÔ TẢ:

PLC GREASE LEP 00/0/1/2/3 và 4 là loại mỡ đa dụng chịu áp và kháng nước được sản xuất từ dầu gốc chất lượng hảo hạng và chất làm đặc là xà phòng Lithium. Loại mỡ này có chứa các phụ gia chịu áp không chì để tăng cường khả năng chịu tải nặng và va đập, phụ gia chống oxy hóa và chống ăn mòn.

LỢI ÍCH CHÍNH:

- Có khả năng chịu áp rất tốt.
- Có độ bền cơ học tốt.
- Không bị nước rửa trôi.
- Lực ma sát thấp.

ỨNG DỤNG:

PLC GREASE L-EP 00/0/1/2/3 và 4 được dùng để bôi trơn các vòng bi, bạc đạn... của ô tô, mô tơ điện, máy công cụ, máy dệt, máy chế biến gỗ, các máy móc xây dựng... phải làm việc dưới tải trọng nặng, tốc độ cao và nhiệt độ làm việc trong khoảng -20°C đến 130°C.

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp thử	PLC GREASE L -EP				
		00	0	1	2	3
1. Cấp độ cứng NLGI	-	00	0	1	2	3
2. Độ xuyên kim ở 25°C, 1/10 mm	ASTM D 217	400÷430	335÷385	310÷340	265÷295	220÷250
3. Độ bền làm việc (60 giã), 1/10 mm	ASTM D 217	400÷430	335÷385	310÷340	265÷295	220÷250

4. Nhiệt độ nhỏ giọt, °C, min	ASTM D566	170	180	190
5. Tải trọng Timken (Timken OK Load), kg, min	ASTM D 2509	20		15
6. Tải trọng hàn dính (Weld load), kg, min	ASTM D 2596	200		
7. Tính rửa, %TL mất đi, max	ASTM D1264	-		10

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.

BAO BÌ: Phuy 180 Kg và Xô 15 Kg.

BẢO QUẢN:

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xóa mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.
- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:

- Mỡ không gây tác hại lớn cho sức khỏe và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh và tránh để tiếp xúc lâu dài với da.
- Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.
- Tránh xa tia lửa và các chất dễ cháy.
- PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.